

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün Özellikleri

Bitüm yapısı	: APP
Taşıyıcı	: Cam tülü
Üst yüzey kaplama	: PE
Alt yüzey kaplama	: PE

Test	Değer	Tolerans	Birim	Metot
Kalınlık	3	±1	mm	TS EN 1849-1
Çekme Mukavemeti (Boy/En)	300/200	min -25%	N/5cm	TS EN 12311-1
Kopma Uzaması (Boy/En)	2/2	min -5%	%	TS EN 12311-1
Düşük Sıcaklıkta Esneklik	-10	≤	°C	TS EN 1109
Yüksek Sıcaklıkta Akma Dayanımı	110	≥	°C	TS EN 1110



www.bitumex.com.tr

STOPER

Stoper Yapı ve Yalıtım Sistemleri A.Ş.
Üretim:
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi
Fabrikalar Sokak No: 11 41285 Kocaeli
www.stoper.com.tr

MARDAY

Dağıtım:
Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok.
Odak Plaza A Blok No:5 K: 5 Kozyatağı İstanbul
Tel : (0216) 571 35 35 (Pbx)
Faks : (0216) 571 35 45
www.mardav.com

